

Wartung

DURApatina-Fassaden gehen im Lauf der Jahre in die natürliche Patina über, insofern ist die Fassade „pflegefrei“. Als Wartung genügt, die Fassade mind. einmal jährlich auf mechanische Beschädigungen zu prüfen und ggf. fachgerecht zu beheben, damit keine Schäden am Bauwerk entstehen.

Reinigung

DURApatina-Fassaden können wie alle Fassaden verschmutzen. Aufgrund ihrer Oberflächencharakteristik fällt eine Verschmutzung deutlich weniger auf. Je nach Grad der Verschmutzung kann die DURApatina-Fassade mit einem sanften Wasserstrahl (z. B. Gartenschlauch) abgesprüht werden.

Bei leichter Verschmutzung genügt ein absprühen.

Bei stärkerer Verschmutzung kann flächig gleichmäßig mit einer breiten Bürste gearbeitet und im Anschluss nochmals klar abgesprüht werden.

Grundsätzlich muss nach der Trocknung von mindestens 4 Tagen (min. 15°C) die Fläche auf Gleichmäßigkeit beurteilt werden. Sind noch Verschmutzungen zu sehen, empfehlen wir eine Wiederholung der Reinigung. Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist ungeeignet!

Pflege / Überholungsanstrich

DURApatina Fassaden benötigen in der Regel keine Pflege und Überholungsanstrich. Auf Wunsch kann die Fassade jedoch trotzdem wie folgt überarbeitet werden.

Zur **Grundreinigung** wird zuerst mit sanftem Wasserstrahl die Verschmutzung aufgeweicht. Im Anschluss wird die Reinigungslösung TERRACARE Cleaner mit Wasser gemischt im Mischungsverhältnis 1:20 aufgetragen. Auftrag mit Streichbürste oder Baumspritze. Die Verschmutzung wird mit einer breiten Bürste längs herausgebürstet und mit klarem Wasser abgespült.

Die trockene Fläche (Holzfeuchte UGL <15%) wird gleichmäßig mit Woodprotection HYDROSTOP 9.04 /Systemfarbton gestrichen. Gründlich aufrühren min. 3 Minuten. Tragen Sie mit einem Breitpinsel HYDROSTOP 9.04 in Faserrichtung längs auf. Nach kurzer Einwirkzeit streichen Sie mit trockenem Pinsel nochmals längs über das ganze Brett/Leiste, um Längsansätze zu vermeiden. In der Regel genügt ein Anstrich mit HYDROSTOP 9.04.

Bei sehr starker Beanspruchung kann ein zweiter dünner Anstrich mit HYDROSTOP 9.04 erfolgen. Dabei ist wichtig, dass kein Anstrichfilm aufgebaut wird! Ggf. Überschuss mit trockenem Pinsel nochmals abnehmen.

Besondere Hinweise:

- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle, die nicht so eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Der Einsatz anderer Mittel als TERRACARE Cleaner und Woodprotection HYDROSTOP 9.04, ist grundsätzlich problematisch und schließt jegliche Gewährleistung aus.
- **Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde, das technische Datenblatt und das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.cd-color.de**
- **Putz- oder Reinigungslappen, die mit HYDROSTOP 9.04 getränkt sind, müssen aufgrund der Gefahr der Selbstentzündung nach Gebrauch in einem geeigneten Gefäß und oder unter Wasser gelagert werden.** Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik. Spezifische Bedingungen der Praxis können in diesem Merkblatt nicht behandelt werden.
- **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Beratung, Telefon 07 51/ 40 04-331**
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!**

Woodland Internationale Holzagentur GmbH

Schussenstr. 22

88250 Weingarten

Telefon: 0751/4004-331/332/334

Telefax: 0751/4004-333

info@dura-sidings.de

www.dura-sidings.de